


# Instructions


## Bijoux transfert



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Pâte à modeler FIMO® soft, 57 g, blanc	495700	2
Pâte à modeler FIMO® soft, 454 g, blanc	475197	au choix
Images de transfert pour pâte à modeler - Carreaux, 101 x 148 mm env., jeu de 3 feuilles	641547	1
Lot d'emporte-pièces en acier, 7 mm à 40 mm, sur 18 mm, 42 pièces	474892	1
Anneaux ouverts, ø 12 mm, 20 pièces, argenté	206598	1
Bague en métal avec plaque, ø 17 mm, plaque : ø 10 mm, 6 pièces	575495	1
Cordon en cuir ø 2 mm, longueur 1 m environ, noir	516024	1
Cordon en similicuir, ciré, ø 1 mm env., rouleau de 5 m, noir	305339	1
Perles en métal avec relief, 9 x 6 mm env., 4 pièces, couleur platine	584913	1
Colle universelle pour bricolage, 80 ml, transparente	539697	1
<b>Outils recommandés :</b>		
Tapis en silicone, dim. env. 230 x 330 mm, blanc	617818	1
Rouleau de modelage, ø 25 mm x 200 mm env.	807196	1
Machine à pétrir Sculpey®, env. 195 x 125 x 130 mm, largeur du cylindre : env. 140 mm	629998	1
Machine à pétrir STAEDTLER®, env. 270 x 167 x 265 mm, Largeur du rouleau: env. 175 mm	438197	au choix
Lot de pinces à bijoux, 1 pince bec rond, 1 pince bec plat et 1 pince coupante de côté, 3 pièces	512509	1
<b>Outils nécessaires :</b>		
Sous-main, rouleau à modeler, couteau, emporte-pièce, bâtons en bois (bâtons à modeler), pince bec rond, ciseaux, papier sulfurisé, four		

## Instructions

### Instructions de base pour transférer des images sur de la pâte à modeler



Malaxer la pâte FIMO® à l'eau tiède. ATTENTION ! Privilégier une pâte FIMO® de couleur claire, car les images de transfert seront mieux mises en valeur ainsi.  
Étaler la pâte FIMO® jusqu'à obtenir une plaque d'env. 3 mm d'épaisseur.  
Placer le motif de votre choix sur la pâte à modeler (qui devra durcir au four).  
Appuyer sur le motif et le laisser s'imprégner pendant 5 minutes environ.



Retirer délicatement le papier transfert (les couleurs se sont transférées sur la pâte FIMO®).



Découper la forme du bijou à l'aide d'un emporte-pièce.  
Percer des trous, le cas échéant, pour pouvoir accrocher plus tard.  
Pour fixer le motif, passer la pâte à modeler et le motif au four (30 minutes environ, à 110°C).  
Après durcissement au four, laisser refroidir le bijou à l'air libre.

### Confection des bijoux

1. Afin de pouvoir faire tenir chaque partie du bijou en pâte FIMO® ensemble, accrocher les anneaux ouverts dans le patron du bijou.
2. Grâce aux anneaux ouverts, toutes les parties individuelles du bijou peuvent être reliées entre elles.
3. Il est cependant aussi possible de passer un cordon dans les anneaux ouverts et de le nouer pour former un collier.

4. Pour décorer le cordon, des perles métalliques

### Fabrication de la bague

1. Le motif de la bague peut être réalisé en suivant les instructions de base pour le transfert des images.
2. Après chauffage au four, le motif est à fixer à la plaque de la bague à l'aide d'une colle universelle.

*Votre équipe créative OPITEC  
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !*