

Instructions


Bijoux fimo vortex



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
FIMO® Effet 57 g, couleur pailleté-granite	627468	2
Pâte FIMO® soft 57 g, vert pomme	495009	1
Pâte FIMO® soft, 57 g, jaune soleil	495928	1
FIMO® soft 57 g, violet royal	627398	1
FIMO® soft 57 g, rose antique	627354	1
Pâte FIMO® soft, 57 g, menthe	458869	1
Fimo® Soft, 57 g, blanc	495700	1
FIMO® soft 57 g, prune	495308	1
Pâte à modeler Fimo® Soft, 57 g, émeraude	495043	1
FIMO® soft 57 g, perle lilas	609042	1
Pâte FIMO® soft, 57 g, bleu pacifique	495744	1
Porte-clé - Ovale, env. 90 x 25 mm, argenté	530349	1
Bague en métal Rond, taille ajustable, argenté, env. ø 24 mm	474319	1
Pierres chatons acryliques verso pointu, Dim.: env. ø: 2,8 x 2 mm, 10 g, cristal	726380	1
Cordon satiné, Ø environ 2 mm, 6 m / rouleau, noir	567238	1
Outils recommandés		
Tapis en silicone, environ 230 x 330 mm, environ 1 mm d'épaisseur, blanc	617818	1
Plaquettes en verre Dim. 150 x 150 x 2 mm, 2 pièces	158323	1
Aide pour mosaïque - StickyStick, 1 StickyStick, 1 pointe de rechange, 2 éléments	622170	1
Set de cutter FIMO®, env. 110 - 150 x 20 mm, set de 4 pièces	527333	1
Outils nécessaires		
Sous-main, ciseaux, baguettes de bois, petite plaque de verre (pas de verre acrylique), papier cuisson, Four avec plaque de cuisson, pince à bec rond, pince à bec effilé		


Instructions

Bague Vortex



1

Pétrir à la main la pâte fimo souhaitée.
Pour chaque couleur (5 couleurs), roulez un cordon d'environ
5 mm d'épaisseur.



2

Tourner tous les cordons ensemble.



3

Séparer un morceau de la corde épaisse et former une
boule de la taille désirée.



4

Passer une plaque de verre sur la boule dans un mouvement
circulaire.
Cela crée un double cône.



5

Rouler ce double cône jusqu'à obtenir la taille
désirée.
Couper le double cône au milieu de manière horizontale (La-
mes-cutter Fimo®).
Modelez soigneusement le cône supérieur dans la base de la
bague.



6
Avec l'aide de placement Stickystick presser les chatons acryliques dans la pâte fimo.
Faire cuire l'anneau à 110 ° C au four pendant 30 minutes.
Laisser refroidir dans l'air après le durcissement.

Porte clé Vortex

Le porte-clés peut être travaillé selon les instructions de la bague.

Collier Pendentif Vortex

Le pendentif peut être travaillé selon les instructions de l'anneau.

Unique changement:

Laisser la bicone en pâte polymère modelée, percer un trou dans le bijou pour ensuite enfile le cordon de satin. Puis faire durcir dans le four comme indiqué .

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation !
Votre équipe créative OPITEC !*